

ALFILL ALFLOOR

KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ZEMİN TESVİYE HARCİ

Gri

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Ürün Açıklaması / Kullanım Alanı

Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, kullanıma hazır, kendiliğinden yayılan (self-levelling) zemin tesviye şapıdır.

İç mekanlarda ve kuru ortamlarda. Konutlarda, hastanelerde, eğitim binalarında. Alışveriş merkezleri, mağazalar ve marketlerde. Seramik, granit, mermer, ahşap, parke, laminat, halı ve PVC kaplamaların döşenmesinden önce yüzeyi tesviye etmek için kullanılır.



Avantajlar

- 3 - 10 mm kalınlığında uygulanır.
- Hızlı ve kolay uygulanır.
- Kendiliğinden yayılır ve düzleşir, alt zeminin pürüzlerini ortadan kaldırır.
- Eski beton zeminlere uygulanabilir.
- Ekonomiktir.

Paket: 25 kg kraft kağıt torba

Teknik Özellikler

Görünüm	Gri ince toz
Toz Yoğunluğu	1,40 kg/lit.
Su Karıştırma Oranı	5,5-6,5 lt. su / 25 kg. toz
Kap Ömrü	30-35 dakika
Yürünebilirlik Süresi	5 saat
Çekme Dayanımı	> 1 N/mm ² (28 gün)
Basınç Dayanımı	> 15 N/mm ² (28 gün)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ila +35°C

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arınmalıdır. Zeminde bulunan bölgesel bozuklukları TAMIRFIL Tamir Harcı ile onarılmalıdır. Uygulama kalınlığı, zemin üzerindeki pürüzlülük ve gözenekli yapı gibi özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Emiciliğe karşı direnci veya pürüzsüzlüğü artırmak için yüzeyi mutlaka "ALFILL PRIMERFIL Çok Amaçlı Astar" ile astarlayın.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr

ALFILL ALFLOOR

KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ZEMİN TESVİYE HARCİ

Gri

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Malzeme Hazırlanışı:

25 kg ALFLOOR ölçülü kabın içerisinde 5,5 - 6,5 lt temiz su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli mikser (maks.600/dev./dak.) ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç, olgunlaşması için 3-4 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.

Uygulama:

Hazırlanan akıcı kıvamdaki ALFLOOR yüzeye boşaltılmalıdır. Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Uygulama esnasında, gerekmesi halinde ürünün içinde hava kabarcığı kalmaması, yayılma işleminin kolaylaşması ve son yüzey düzeltmeler için kirpi rulo kullanılmalıdır. Sağlam ve emici alt zeminler üzerine yapılan uygulamalarda kalınlık minimum 1,5 mm olmalıdır. Hazırlanan harç, 10°C-20°C hava sıcaklığında 30 dakika içerisinde tüketilmelidir. Düşük sıcaklıklarda uygulama süresi uzarken yüksek sıcaklıklarda kısalabilir. Eğer sıcaklık +5°C'nin altında ise uygulama yapılmamalıdır. Makine ile uygulama yapılacak ise, uygulanacak harcın düzgün yayılımını sağlamak adına alan genişliği 6 metreyi geçmemelidir.

Uygulama Koşulları:

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üstündeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Donmuş, 24 saat içinde donma riski olan veya doğrudan güneş ışığına ve rüzgara maruz kalan alanlarda uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Son kullanma tarihi geçmiş harca asla toz veya su eklemeyiniz.
- Malzemenin hızlı kuruması önlenmelidir.
- Kaplama için en az 3 gün beklenmelidir.
- Dış mekanlarda, endüstriyel alanlarda uygulanmaz.
- Nemli veya ıslak yüzeylere uygulanmaz.

Tüketim

1,6 – 2 kg./m² (1 mm. kalınlık için).

Depolama koşulları:

25 kg kraft torbalarda. Nemsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 8'li istifleme ile palet üzerinde 12 ay saklanabilir.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr