

ALFILL FINEFIX

FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ C1TE

Gri

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Ürün Açıklaması / Kullanım Alanı

Fayans ve seramiklerin yapıştırılmasında kullanılan, çimento esaslı, polimer katkılı, açık kalma süresi uzatılmış, tek bileşenli, ekstra özelliğe sahip toz harçtır.

İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, %3'ten fazla su emme oranına sahip küçük ve orta boy yer ve duvar seramikleri ve benzeri malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.



Avantajları

- Uygulaması kolaydır.
- İşleme süresi uzundur, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Yapıştırılan plakaların uzun süre sabitlenmesine olanak sağlar.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Yüksek stabilite sağlar, dikey uygulamalarda sarkma yapmaz.
- Üstten döşeme olanağı sağlar.

Ambalaj: 25 kg Kraft-Kağıt Torba

Teknik özellikler

Görünüm:	Gri renkli ince toz
Toz Yoğunluğu:	1,45 kg/lit
Su Karıştırma Oranı:	7-7,5 lt Su / 25 kg toz
Dinlenme Süresi:	5 dakika
Kap Ömrü:	Yaklaşık 2,5 – 3 saat
Uygulama Sıcaklığı:	+5°C ile +35°C arası
Açık Bekletme süresi	Max. 30 dakika sonra
Çekme Kuvveti:	≥0,5 N/mm ² (EN 1346)
Yapışma Kuvveti:	≥0,7 N/mm ² (28 gün) (EN 1348)
Servis Sıcaklığı:	- 20°C / + 70°C
Kayma:	≤0,5 mm (EN 1308)
Üzerinde Yürünme Süresi:	24 saat

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr

ALFILL FINEFIX

FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ C1TE

Gri

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri; temiz düzgün ve terazisinde olmalıdır. Ayrıca yüzey; toz, kir, kalıp yağı, boya gibi yapışmayı engelleyici yabancı maddeler ile beton ve sıva gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Zayıf yüzeyler, çatlak sıvalar gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olmayan yüzeyler ve yosun kalıntıları uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Tamir gerektiren zemin ve duvarlar uygulamadan en az 2-3 gün öncesinde Alfil Tamirfil tamir harçları ile doldurulup tesviye edilmelidir. Yüzey emiciliği yüksek olan yüzeylerde emiciliğin azaltılmasına yönelik Primerfil astar ile uygulama yapılması gereklidir. Uygulama yüzeyi nemli olmalı fakat su birikintisi olmamalıdır.

Harcın Hazırlanması

25 kg toz torbasındaki ALFILL FINEFIX Seramik Yapıştırma Harcı, ortam sıcaklığında ki 7-7,5 lt temiz su ile bir kap içerisine konularak düşük devirli matkap ile topaklanma kalmayınca kadar karıştırılır. Sonra 5 dk dinlendirilen harç, homojen hale gelene kadar 1-2 dk karıştırılır. Kaptaki karışım 2,5 - 3,5 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama

Hazırlanan harç uygun dişli mala ile yüzeye taraklama ile yayılır. Mermer veya granit yapıştırma işlemi en fazla 30 dakika içinde tamamlanmalıdır. Uygulamalarda çift taraflı yapıştırma yapılmalı, hem yüzeye hem de kaplamanın arka yüzeyine yapıştırıcı sürülmelidir. Sağlıklı uygulamalar için uygulama esnasında derz artıları ve iyi bir yapıştırma için lastik çekiç kullanılmalıdır. Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Direkt güneş ışığı alan yerlerde uygulanmamalıdır. Dış mekan uygulamalarında daha güçlü bir yapışma sağlamak için LATEXFIL veya ALFIZOL B Bileşeni ile karıştırın.

Tüketim

3,5 - 4 kg/m² (kullanılın tarak ebatlarına göre değişiklik gösterebilir)

Depolama koşulları

Açılmamış orjinal ambalaj içerisinde 12 aydır. Üst üste en fazla 8 sıra istiflenebilir. Ahşap paletler üzerinde serin, kuru ve rutubetsiz ortamda saklayınız. Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Patlamış ya da açılmış torbalar ilk etapta tüketilmelidir.

Dikkat : +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız. Harca katılan su miktarına dikkat ediniz. Gereğinden fazla su katmayınız. Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr