

SUPERFIX

GRANİT SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ C2TE

Beyaz

TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün Açıklaması / Kullanım Alanı

Çimento esaslı, polimerler katkılı, yapışma gücü arttırılmış, TS EN 12004-1'e göre üretilen C2TE sınıfı, fayans, seramik ve cam mozaik, granit, mermer, doğal taş vb. kaplama malzemelerinin duvar ve zemine yapıştırılması için kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, yüksek stabiliteye sahip, uzun çalışma süresi olan, yüksek elastikiyete sahip çevre dostu yapıştırma harcıdır.

İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, büyük zemin ve duvar seramiklerinde, granit, granit seramik, mermer, klinker ve her türlü doğal taş kaplamada, yoğun yaya trafiğine maruz kalan yerlerde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde. Isıtmasız sistemlerde. Eski granit ve mermer yüzeylerde seramik Kaplama, Cam mozaik yapıştırmada kullanılır.



Avantajları

- Esnek ve güçlü yapışma.
- Su ve dona dayanıklıdır.
- Sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez.
- Yüksek stabilite, dikey uygulamalarda sarkma yapmaz.
- Yukarıdan aşağıya doğru döşeme olanağı sağlar.

Ambalaj: 25 kg Kraft-Kağıt Torba

Teknik özellikler

Görünüm:	Beyaz renkli ince toz
Toz Yoğunluğu:	1,45 kg/lit
Su Karıştırma Oranı:	7-8 lt su / 25 kg toz
Dinlenme Süresi:	5 Dakika
Kap Ömrü:	Yaklaşık 2 – 2,5 saat
Uygulama Sıcaklığı:	+5°C ile +35°C arasında
Açık Bekletme süresi :	Min. 30 dakika sonra
Çekme Yapışma kuvveti:	≥0.5 N/mm ² (EN 1346)
Yapışma Kuvveti:	≥1,5 N/mm ² -30°C / +80°C (28 dgün) (EN 1348)
Servis Sıcaklığı:	- 30°C / + 80°C
Kayma:	≤0,5 mm (EN 1308)
Üzerinde Yürünebilme Süresi:	24 saat

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr

SUPERFIX

GRANİT SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ C2TE

Beyaz

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri; temiz düzgün ve terazisinde olmalıdır. Ayrıca yüzey; toz, kir, kalıp yağı, boya gibi yapışmayı engelleyici yabancı maddeler ile beton ve sıva gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Zayıf yüzeyler, çatlak sıvalar gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olmayan yüzeyler ve yosun kalıntıları uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Tamir gerektiren zemin ve duvarlar uygulamadan en az 2-3 gün öncesinde Alfil Tamirfil tamir harçları ile doldurulup tesviye edilmelidir. Yüzey emiciliği yüksek olan yüzeylerde emiciliğin azaltılmasına yönelik Primerfil astar ile uygulama yapılması gereklidir. Uygulama yüzeyi nemli olmalı fakat su birikintisi olmamalıdır.

Harcın Hazırlanması

25 kg ALFILL SUPERFIX Seramik Yapıştırma Harcı, ortam sıcaklığında ki 6-7 lt temiz su ile bir kap içerisine konularak düşük devirli matkap ile topaklanma kalmayınca kadar karıştırılır. Sonra 5 dk dinlendirilen harç, homojen hale gelene kadar 1-2 dk karıştırılır. Kaptaki karışım 2 - 2,5 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama

Hazırlanan harç uygun dişli mala ile yüzeye taraklama ile yayılır. Mermer veya granit yapıştırma işlemi en fazla 30 dakika içinde tamamlanmalıdır. Uygulamalarda çift taraflı yapıştırma yapılmalı, hem yüzeye hem de kaplamanın arka yüzeyine yapıştırıcı sürülmelidir. Sağlıklı uygulamalar için uygulama esnasında derz artıları ve iyi bir yapıştırma için lastik çekici kullanılmalıdır. Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Direkt güneş ışığı alan yerlerde uygulanmamalıdır.

Tüketim

4 - 6 kg/m²(kullanılan tarak ebatlarına göre değişiklik gösterebilir)

Depolama koşulları

Açılmamış orjinal ambalaj içerisinde 12 aydır. Üst üste en fazla 8 sıra istiflenebilir. Ahşap paletler üzerinde serin, kuru ve rutubetsiz ortamda saklayınız. Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Patlamış ya da açılmış torbalar ilk etapta tüketilmelidir.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr