

ALFILL TEKNOFIX

FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ C1T

Gri

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Ürün Açıklaması / Kullanım Alanı

Fayans ve seramik yapıştırma için kullanılan çimento esaslı, tek bileşenli, toz harçtır.

Binaların dış ve iç kısımlarında beton, brüt beton, tuğla, pomza blok, gaz beton vb. yüzeylerin sıvanmasında kullanılır.

İç mekanlarda yatay ve dikey yüzeylerde su emme oranı %3'ün üzerinde olan küçük ve orta boy yer ve duvar seramiklerinin yapıştırılmasında kullanılır.

Maksimum 33x33 cm. Boyutlu kaplama malzemelerinde kullanılır.



Avantajları

- Uygulaması kolaydır.
- Ekonomiktir.
- Dikey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Ambalaj: 25 kg Kraft-Kağıt Torba

Teknik özellikler

Görünüm:	Gri renkli ince toz
Toz Yoğunluğu:	1,45 kg/lit
Su Karıştırma Oranı:	6-7 lt Su / 25 kg toz
Dinlenme Süresi:	5 dakika
Kap Ömrü:	Yaklaşık 2 – 2,5 saat
Uygulama Sıcaklığı:	+5°C ile +35°C arası
Açık Bekletme süresi Çekme:	Min. 20 dakika sonra $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1346)
Yapışma Kuvveti:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (28 gün) (EN 1348)
Servis Sıcaklığı:	- 20°C / + 70°C
Kayma:	$\leq 0,5 \text{ mm}$ (EN 1308)
Üzerinde Yürünebilme Süresi:	24 saat

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtypiinsaat.com.tr

www.mrtypiinsaat.com.tr

ALFILL TEKNOFIX

FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ C1T

Gri

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyleri; temiz düzgün ve terazisinde olmalıdır. Ayrıca yüzey; toz, kir, kalıp yağı, boya gibi yapışmayı engelleyici yabancı maddeler ile beton ve sıva gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Zayıf yüzeyler, çatlak sıvalar gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olmayan yüzeyler ve yosun kalıntıları uygulama yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Tamir gerektiren zemin ve duvarlar uygulamadan en az 2-3 gün öncesinde Alfill Tamirfil tamir harçları ile doldurulup tesviye edilmelidir. Yüzey emiciliği yüksek olan yüzeylerde emiciliğin azaltılmasına yönelik Primerfil astar ile uygulama yapılması gereklidir. Uygulama yüzeyi nemli olmalı fakat su birikintisi olmamalıdır.

Harcın Hazırlanması

25 kg toz torbasındaki ALFILL TEKNOFIX Seramik Yapıştırma Harcı, ortam sıcaklığında ki 6-7 lt temiz su ile bir kap içerisine konularak düşük devirli matkap ile topaklanma kalmayıncaya kadar karıştırılır. Sonra 5 dk dinlendirilen harç, homojen hale gelene kadar 1-2 dk karıştırılır. Kaptaki karışım 2 - 2,5 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama:

Hazırlanan harç uygun dişli mala ile yüzeye taraklama ile yayılır. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri en fazla 20 dk içerisinde yapıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde yapıştırma yapılmadı ise, yüzeydeki harç kazınır, yerine yeni harç uygulanmalıdır. Zeminin düzgünlüğü kontrol edilerek, yardımcı araçlar ile malzemenin iyice yerleşmesi ve yapışması sağlanmalıdır. Derz uygulamasına geçilmesi için minimum 1 gün beklenmelidir. Yeni uygulama yapılmış olan yüzeyler, doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımlarına, yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

Sarfiyat

3,5 - 4 kg/m² (kullanılan tarak ebatlarına göre değişiklik gösterebilir)

Depolama koşulları

Açılmamış orjinal ambalaj içerisinde 12 aydır. Üst üste en fazla 8 sıra istiflenebilir. Ahşap paletler üzerinde serin, kuru ve rutubetsiz ortamda saklayınız. Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Patlamış ya da açılmış torbalar ilk etapta tüketilmelidir.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr