

WALFIX

GAZ BETON TUĞLA BİMS DUVAR ÖRGÜ ve SIVA HARCİ Gri

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Ürün Açıklaması / Kullanım Alanı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı gazbeton tuğla bims duvar örgü ve sıva harcıdır.

İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

Yüksek su emme oranına sahip gazbeton ve tuğla gibi yapı elemanlarının döşenmesinde kullanılır.



Avantajları:

- Uygulaması kolaydır.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Gazbetonun su emme özelliğine tepki verir ve çabuk kurumaz.

Paketleme: 25 kg Kraft-Kağıt Torba

Teknik Özellikler

Görünüm:	Gri ince toz
Toz Yoğunluğu:	1,55 kg/lit
Su Karıştırma Oranı:	5 - 6 lt su / 25 kg toz
Basınç Dayanımı:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$ 28 gün
Dinlenme Süresi:	5 dk
Kap Ömrü:	Yaklaşık 2,5 - 3 saat
Uygulama Sıcaklığı:	+5°C ile +30°C arasında
Su Emilimi:	$\leq 2 \text{ kg/m}^2$ h1/2 28 gün
Yapışma Kuvveti:	$> 0,3 \text{ N/m}^2$ - FB:B
Servis Sıcaklığı:	-20°C / +70°C
Su Buharı Geçirgenliği:	5/20
Yangına Tepki Sınıfı:	A1
Isı İletkenliği:	$\lambda(10 \text{ Kuru}) 0,30 \text{ W / MK}$
Kurtarma Süresi:	1,5 - 2 saat

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr

WALFIX

GAZ BETON TUĞLA BİMS DUVAR ÖRGÜ ve SIVA

HARCI

Gri

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Uygulama Koşulları

Uygulama yüzeyi ve levhalar sağlam olmalı ve toz, yağ, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmelidir. Gazbeton blokların ilk sırası, yapı harcının alt ve yan yüzeyleri su ile ıslatılarak örülür. Diğer sıralar örülürken gazbeton bloğun ıslatılmasına gerek yoktur. "ALFILL WALFIX Gazbeton Sıva Harcı" mala veya 10x10 cm genişliğinde taraklı mala ile yüzeye uygulanır. Uygulama sırasında yatay ve düşey derzler en fazla 3 mm olmalıdır. Süresi geçmiş harca toz veya su ilave edilmemelidir.

Tüketim

A (cm)	B (cm)	C (cm)	kg/m ²
A (cm)	50	20	5-7 Arası
A (cm)	70	20	5-7 Arası
A (cm)	50	15	3-5 Arası
A (cm)	70	15	3-4 Arası
A (cm)	50	20	4-6 Arası
A (cm)	70	20	4-6 Arası

Depolama koşulları

25 kg kraft torbalarda. Nemsiz ortamda ve açılmamış ambalajında 10 kat istifli palet üzerinde 12 ay saklanabilir.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr