

ALFILL WINS PRO SU YALITIM MALZEMESİ

BEYAZ

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Ürün Açıklaması / Kullanım Alanı

Her türlü zemine kolayca uygulanabilen, elastomerik akrilik kopolimer reçine esaslı, su bazlı, tek bileşenli, elyafı, kullanıma hazır, elastik, Beyaz renkli sürgülü su yalıtım malzemesidir.

İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey olarak, düz ve eğimli çatılarda, teraslarda, balkonlarda, havuzlarda ve su depolarında, oluklarda, saçaklarda ve baca kenarlarında, beton, sıva, tuğla, çinko, galvaniz ve briket gibi yüzeylerde kullanılabilir.



Avantajları:

- Kullanıma hazırdır.
- Çok kolay uygulanır ve yarı akışkan özelliğe sahiptir. Bu nedenle çok zor yüzeyleri rahatlıkla kaplayabilir. İşçilik maliyeti düşüktür.
- Elastiktir. 1 ila 1,5 mm. 23°C'de 24 saat sonra kalınlığında %600 uzama gösterir.
- Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar. (Mineral esaslı yüzeylerde yapışma mukavemeti: 7,15 kgf / cm²).
- Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini korur. (70°C'de %476, -17°C'de %397).
- Zayıf kimyasallara dayanıklıdır.
- Yüzeylerde nefes alma imkanı sağlar. (Su buharı geçirgenliği: 23°C'de %65 nemde 24 saat sonra 27,6 g / m².)
- Çekme mukavemeti; 23°C'de 24 saat sonra 24,5 kgf/cm², 72 saat sonra 55 kgf/cm²'dir.
- Çözücü içermez.

Paket

20 kg kova

Saklama koşulları

20 kg'lık plastik bidonlarda. Nemsiz ortamlarda 12 ay saklanabilir. Kullanmadan önce sıvıyı çalkalayınız ve donmaya karşı koruyunuz.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr

ALFILL WINS PRO SU YALITIM MALZEMESİ

BEYAZ

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Teknik Özellikler

Görünüm:	Yarı akışkan sıvı
Yoğunluk:	1,29 ± 0,05kg/lt
Yapışma Gücü:	12 kg/cm
İkinci Kat Uygulaması:	24 Saat Sonra
Kopma Uzaması:	en az %200
Renk:	Beyaz
Tam Kuruma:	48 Saat
İlk kuruma:	12 Saat
Betona yapışma:	≥ 1,40 N/mm ²
Kopma gücü:	≥ 1,20 N/mm ²
Çatlak köprüleme:	≥ 3 mm

Uygulama Koşulları ve Tüketim

Alfill Wins Pro uygulanmadan önce uygulanacak yüzey nemden arındırılmış olmalıdır. Wins kuru ve temiz yüzeylere uygulanmalı ve uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin durumuna göre Wins Pro %100 su ile inceltilir. Bu inceltme işleminden sonra bir kat astar uygulanmalı ve iki kat inceltilmeden kullanılmalıdır. Yağmurlu veya karlı havalarda uygulanmamalıdır. Uygulanan yüzeyler en az 24 saat dış etkenlerden ve hava koşullarından korunmalıdır.

Uygulanan yüzey; Yapısına, pürüzlülüğüne ve gözenekliliğine bağlı olarak her kat için; Ortalama dikeyde 0,750-1 kg/m², yatayda 1-1,5 kg/m²'dir. Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerlerdir; Yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına bağlı olarak farklılıklar olacağından kesin sarfiyat iş sonunda belirlenecektir.

Dikkat:

Alfill Wins Pro'nun tam performans gösterebilmesi için uygulanan yüzeyin şap, seramik ve benzeri kaplamalarla korunması gerekir. Ayrıca çok sıcak havalarda, doğrudan güneş altında, kuvvetli rüzgar, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda uygulanmamalıdır. Ürün saklama koşullarına dikkat edilmelidir. Ürünler sıcak ve nemli ortamlarda saklanmamalıdır. Sertleşmemiş yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama sırasında koruyucu eldiven, gözlük ve kıyafet kullanılmalıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır. Cilt temasında bol su ve sabunla yıkayınız. Göz temasında bol su ile durulayınız ve derhal tıbbi yardım alınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları içme suyu saklamak için kullanmayınız.

MRT YAPI MALZEMELERİ İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi 3 Nolu Caddesi No:7 ARSİN/TRABZON

Telefon : +90 (462) 711-67-89

info@mrtyapiinsaat.com.tr

www.mrtyapiinsaat.com.tr